



Общество с ограниченной ответственностью «ПластПолиэфир»

МО, г. Ступино,
ул. Транспортная 22/2
+7 (499) 390-77-11
plastpolifir@inbox.ru

СПЭФ-ПВ-0-LTE – Смола полиэфирная ненасыщенная, наполненная, предускоренная, огнестойкая, с пониженной эмиссией стирола, средневязкая, с отличной пропитывающей способностью, обеспечивает отсутствие липкого слоя после отверждения. Смола характеризуется быстрой полимеризацией при относительно большом времени гелеобразования.

Внешний вид: Однородная густая жидкость от белого до серого цвета. Допускается розовый или фиолетовый оттенки. Допускается расслоение при хранении.

Способ применения: методом ручного нанесения, распылением.

Основное применение: Применяется в изготовлении огнестойких стеклопластиков, для наземного и подземного (метро) транспорта и строительства (сертификат соответствия пожарной безопасности № C-RU.ПБ05.В.01636, (Г1), (Трудногорючий), (В2), (Т2), (Д2).)

Рекомендации по переработке: оптимальная температура переработки (18 - 25) °С. Перед применением смолу тщательно перемешать. В необходимое количество смолы добавить 1 %-2% пероксид метилэтилкетона, или его аналоги, тщательно перемешать в течение 3 минут. Полученную смесь использовать по назначению. Время отверждения при температуре (18 - 25) °С от 15 до 30 минут. При необходимости изменения времени отверждения можно менять количество вводимого отвердителя: пмэк 1,0 - 2,5 % (рекомендуемые пределы). Приготовленную, но неиспользованную смесь смолы с инициаторами в тару со смолой не возвращать.

Свойства смолы СПЭФ-ПВ-0-LTE

Вязкость условная по вискозиметру ВЗ-246 (диаметр сопла 6,0 мм), с	35
Время желатинизации при 23°C, мин с 1,5% кобальтового ускорителя и с 1,5% пероксида метилэтилкетона	15-30
Массовая доля стирола, %	24 ± 2
Категория стойкости к горению	ПВ-0
Степень перетира, мк, не более	75

Свойства отвержденной смолы СПЭФ-ПВ-0-LTE

Разрушающее напряжение при сжатии (МПа) н/м	140
Ударная вязкость (кДж/м2)	4,0
Теплостойкость по Мартенсу (°С) н/м	55
Изгибающее напряжение при разрушении, МПа н/м	100

Обозначение: ТУ 2257-010-86641487-2010

Гарантии изготовителя: Смолу СПЭФ-ПВ-0-LTE хранить в плотно закрытой таре, в крытых складских помещениях при температуре не выше 23 °С с обязательным предохранением от влияния внешней среды - действия солнечных лучей, влаги, а также тепла отопительных приборов. Гарантийный срок хранения смолы - 3 месяца со дня изготовления.

Меры предосторожности: работа должна проводиться в хорошо проветриваемых помещениях, снабженных вентиляцией и средствами пожаротушения. Работающие со смолой СПЭФ-ПВ-0-LTE должны быть обеспечены спецодеждой, резиновыми перчатками, защитными очками.