



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПластПолиэфир»

СПЭФ-ПВ-0-LTE-40 (RTM-S): Смола полиэфирная ортофталевая ненасыщенная, наполненная, предускоренная, огнестойкая (не поддерживает горение), с пониженной эмиссией стирола, низковязкая, содержит деаэраторы; с отличной пропитывающей способностью; с увеличенным временем желатинизации и отверждения; с низким и удлинённым экзотермическим пиком отверждения; отверждение характеризуется пониженной усадкой; отверждается без остаточной липкости поверхности.

Обозначение: ТУ 2257-010-86641487-2010

Способ применения: методами RTM-технологий, напыления и намотки.

Назначение: для производства крупногабаритных стеклопластиковых и других композитных изделий для наземного и подземного (метро) транспорта, строительства и промышленности, от которых требуется стойкость к воспламенению от источников пламени и к горению, соответствующих нормам пожарной безопасности Г1 (по ГОСТ 30244-94) и «Трудногорючий», В2, Т2, Д2 (по ГОСТ 12.1.044-89)

Свойства смолы СПЭФ-ПВ-0-LTE-40 (RTM-S):

№ п.	Наименования показателей	Норма	Метод испытания
1	Внешний вид	Однородная густая жидкость от белого до серого цвета. Оттенок не нормируется. Допускается расслоение и осадок при хранении.	По п. 4.1 наст. ТУ
2	Динамическая вязкость по вискозиметру Брукфильд DV2T при 23°C, шпиндель 4, скорость 4, сП (мПа×с)	1800 – 2600	По ГОСТ 25271
3	Тиксотропный индекс, шпиндель 4, скорости 4/40	2 – 3	По ГОСТ 25271
4	Время желатинизации с 1,5 % ПМЭК при 23°C, мин	25 – 35	По ГОСТ 22181 и п. 4.3 наст. ТУ
5	Массовая доля стирола, %	24 ± 2	По п. 4.4 наст. ТУ
6	Плотность, г/см ³	1,4 – 1,5	По ГОСТ 28513
7.	Группа горючести	ТГ	По ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.3).

В процессе хранения вязкость смолы может измениться незначительно в сторону уменьшения или увеличения.

Об отверждении смолы СПЭФ-ПВ-0-LTE (RTM-S): Перед использованием довести температуру смолы до температуры рабочего помещения и перемешать смолу до однородного состояния при помощи механической мешалки. Оптимальная температура переработки (20 - 25) °С.

Для отверждения смолы применяются перекись метилэтилкетона (ПМЭК) или её аналоги. К смоле, взятой в количестве, необходимом для использования в период до истечения времени желатинизации



зации, добавить 1,5 % ПМЭК и тщательно перемешать массу в течение 2 – 3 минут. Полученную смесь использовать по назначению. При необходимости изменения времени желатинизации и отверждения можно менять количество вводимого отвердителя ПМЭК (рекомендуемые пределы 1,0 - 2,5 %). Время отверждения смолы и композитов на её основе до стадии готовности для съёма с матрицы в зависимости от времени желатинизации составляет 3 – 4 ч. Для полного отверждения смолы следует проводить постотверждение изделия, например, путём выдержки при 60 – 80 °С в течение 2 - 3 ч. Постотверждение следует проводить после завершения экзотермической стадии отверждения. Приготовленную, но неиспользованную смесь смолы с отвердителем в тару со смолой не возвращать.

В процессе хранения смолы СПЭФ-ПВ-0-LTE-40 (RTM-S) может иметь место так называемый «сдвиг времени желатинизации». Время желатинизации смолы из-за «сдвига» иногда может увеличиться до 2 раз по сравнению с исходным временем, указанным в паспорте качества на смолу. В таких случаях рекомендуется добавлять к смолам перед использованием дополнительно ускоритель в количествах, необходимых для нормального отверждения и/или использовать увеличенное количество отвердителя. Сдвиг времени желатинизации не увеличивает срок хранения смолы, а отражает только способность к желатинизации под действием отвердителя.

Свойства отвержденной смолы СПЭФ-ПВ-0-LTE-40 (RTM-S):

№	Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1	Усадка, %	1,5 – 2,5	ГОСТ 34206-2017
2	Прочность при разрыве, МПа	35 - 40	ISO 527-1993
3	Изгибающее напряжение при разрушении, МПа	60- 70	ISO 178-2001
5	Относительное удлинение при разрыве. %	2,5 – 4,5	ISO 527-1993
6	Теплостойкость по Мартенсу, °С	50 – 52	ГОСТ 21341-75
7	Твёрдость по Барколу	39 – 41	ASTM D 2583-87
8	Водопоглощение за 24 часа, %	0,09 - 0,15	ГОСТ 4650-80

Гарантии изготовителя: Смола СПЭФ-ПВ-0-LTE-40 (RTM-S) хранить в плотно закрытой таре, в крытых складских помещениях при температуре не выше 23 °С с обязательным предохранением от влияния внешней среды - действия солнечных лучей, влаги, а также тепла отопительных приборов. Гарантийный срок хранения смолы - 3 месяца со дня изготовления.

Меры предосторожности: Смола СПЭФ-ПВ-0-LTE-40 (RTM-S) является горючим веществом. Горючесть и токсичность определяется содержанием в ней стирола. Работы со смолой должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях, снабженных вентиляцией и средствами пожаротушения. Работающие со смолой должны быть обеспечены спецодеждой, резиновыми перчатками, защитными очками. Формование изделий с использованием смолы осуществлять при строгом соблюдении технологий переработки. Категорически нельзя смешивать ПМЭК с ацетоном. При работе с ПМЭК строго соблюдать правила техники безопасности, использовать средства индивидуальной защиты и придерживаться рекомендаций, указанных производителем ПМЭК в паспорте безопасности (SDS).

Представленные характеристики смолы СПЭФ-ПВ-0-LTE-40 (RTM-S) основаны на проведённых испытаниях и рассматриваются нами как достоверные. Ответственность за цели и результаты переработки смолы несёт потребитель. Перед применением потребитель должен убедиться, что использование смолы СПЭФ-ПВ-0-LTE-40 (RTM-S) по применяемым им технологиям позволяет достичь необходимых показателей качества производимых изделий и сертифицировать их.

